

Boat Care Bådlak

Egenskaber

Klar urethanalkyd lak, som gør træværket modstandsdygtigt for vejr og saltvand. Giver en flot helblank finish.

Anvendelse

Bruges til naturtræ, dvs. ikke laminat eller kunstigt træ, ude og inde.
Brug den på træværk, der er ubehandlet eller malet med transparent træbeskyttelse.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens begroning med facadevask begroning.

Rengør med grundrengøring.

Slib blanke flader matte.

Udendørs: grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Omrør før brug.

Påfør 3 lag ufortyndet lak med pensel.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype	Lak
Glans	Blank;Halvblank;30;90
Massefylde (kg/l)	0.89
Tørstof vægt (%)	46
Tørstof vol. (%)	39
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

juli 2021

Erstatter TDS Version

maj 2020