

Pro Window Paint

Produktbeskrivelse

Vinduesmaling specielt fremstillet til maling af vinduer udvendigt. Kan også anvendes til øvrigt udvendigt træværk samt korrosionsbeskyttet jern og metal. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til nyt eller tidligere behandlet træværk, udendørs. Er specielt velegnet til vinduer og døre. Indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.
Rengør tidligere behandlet træ med et grundrengøringsmiddel.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.
Jern forbehandles med rustbeskyttende maling.
Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
Optimal holdbarhed opnås med 2 eller flere påføringer.

Godt at vide

Kontakt mod anden overflade inden malingen er gennemhærdet kan forårsage klæbning.
Kontakt mod blødgjort PVC-tætningsliste forårsager klæbning.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Halvmat;30
Massefylde (kg/l)	1.26
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	36
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

maj 2024

Erstatter TDS Version

april 2024