

# Loft & Vægmalning Ultra Mat

## Produktbeskrivelse

Ultramat loft- & vægmaling med minimal struktur, som er let at påføre. Giver en rengøringsvenlig overflade med refleksfri glans.

## Mærkninger



## Anvendelse

Anvendes til nye og tidligere malede vægge og lofter indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt.

Fx. i opholdsrum, børneværelser, gangarealer, entre, kontor, butikslokaler, køkken og toilet.

Ikke egnet i brusenicher.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Godt at vide

Hvis malearbejdet afbrydes, opbevares maleværktøj med fordel i lufttæt pose for at undgå udtørring.

Beskæring kan foretages med tape eller special beskære-malepude.

Husk at fjerne tapen, mens malingen stadig er våd.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

## Rengøring og vedligehold

Overfladen kan aftørres med fugtig klud og pletrengøres med milde rengøringsmidler uden slibemiddel.

# Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.  
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.  
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.  
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.  
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

**Opbevaring:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller. Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv. Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Glans	Ultramat;1
Massefylde (kg/l)	1.45
Tørstof vægt (%)	60
Tørstof vol. (%)	27
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

juli 2024

### Erstatter TDS Version

oktober 2023