

Klarlak 20 (V)

Produktbeskrivelse

Halvmat vandig transparent lak, som fremhæver træets åretegning. Overfladen tåler almindelig brugsbetinget slid og er let at rengøre.

Anvendelse

Anvendes til lyst ubehandlet, lakeret eller bejdset træ indendørs.
Fx døre, karme, møbler eller paneler.
Ikke egnet til gulve.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uden rester af sæbe og voks.

Påføring

Rengør med grundrengøring.
Slib tidligere behandlede overflader jævnt med fint slibepapir.
Fjern alt slibestøv med en fugtig klud før lakering, træet skal være helt tørt inden lakkering.
Påfør 2-3 gange med blød pensel.
Slib let mellem behandlingerne.
Husk at lufte ud.

Godt at vide

Lakken er hvidlig i emballagen, men tørrer klar op.
Affedt evt. knaster og harpiksholdige områder med cellulosefortynder inden påføring af Yunik Klarlak.
Må ikke overlakeres med terpentinholdige produkter.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	[9]
Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.05
Tørstof vægt (%)	24
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

februar 2023

Erstatter TDS Version

december 2021