

# Rullespartel M

## Produktbeskrivelse

Medium rullespartel til påføring med langhåret malerrulle. Velegnet til fuldspartling, har god vedhæftning til underlaget og er let at slibe.



## Mærkninger



## Anvendelse

Anvendes til spartling på beton, letbeton, puds og tidligere malede overflader, indendørs. Kun til brug i tørre rum.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Behandling

Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.

Der vaskes efter med rent vand.

Hårde, glatte underlag matslibes.

Spartelmassen påføres og udjævnes.

Når spartelmassen er tør, slibes eventuelle ujævnheder bort og slibestøv fjernes.

Grund med forankringsgrunder inden efterfølgende behandling med fx maling, tapet, væv eller filt.

Husk at lufte ud, når du er færdig.

## Påføring

Påføres med langhåret malerrulle.

Fugt malerrullen let med vand ved opstart.

Fordel spartlen jævnt med rullen på hele overfladen og udglat herefter med bredspartel.

Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.

## Godt at vide

Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.

## Forventet resultat

Jævn overflade klar til videre behandling.

## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget spartel der skal anvendes.

Fjern mest mulig spartel fra værktøj inden rengøring.

Spartel og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende spartel korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Lysegrå
Massefylde (kg/l)	1.10
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	50
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	20
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	86
Vedhæftning på beton (MPa)	0,63
Lagtykkelse (nominel mm)	4
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

## Nuværende TDS Version

april 2025

## Erstatter TDS Version

april 2023