

# Jern- og Metalmaling

## Produktbeskrivelse

Helblank alkydbaseret metalmaling, som giver en ekstra stærk og vejrbestandig overflade. Tørret hurtigt og beskytter overfladen mod olie og kemikalier. Glans og nuance bevares.

## Anvendelse

Anvendes til rustbeskyttet jern og metal, inden- og udendørs.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rens overfladen grundigt, evt. med højtryksspuling, så alt smuds, fedt og rust er fjernet.

Fjern evt. begroning med Facadevask Begroning.

Efter brug af rengøringsmidlerne er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand.

Slib blanke og tidligere malede overflader matte.

Grund ubehandlede overflader med egnet metalprimer.

Omrør før brug.

Påfør 2 gange med pensel eller rulle.

## Godt at vide

Vær omhyggelig med afrensning og slibning.

Det er vigtigt at overholde lagtykkelse og genbehandlingstider for at få det bedste resultat.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket



## Tekniske data

Glans	Blank;90
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	67
Tørstof vol. (%)	38
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	12
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

### Nuværende TDS Version

maj 2023

### Erstatter TDS Version

december 2021