

Murmaling Plus

Produktbeskrivelse

Udendørs facademaling, der giver en robust og meget vejrbestandig overflade. Ekstra lang holdbarhed. Baseret på silikone-emulsion. Overfladen har selvrensende effekt, da snavs har svært ved at sætte sig. Beskytter optimalt mod vandindtrængning fra fx slagregn. Let at rengøre og vedligeholde. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.



Anvendelse

Brug den på nye og tidligere malede mineralske overflader udendørs. Fx puds, vandskurende overflader, letbeton og kalkmørtel. Må ikke anvendes på vandrette flader, hvor der er risiko for vand fælder.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask ekstra.
Fjern alt løst puds og lign. og udfyld huller og revner med repafiller ude.
Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder.
Påfør Yunik Murmaling PLUS 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.

Tips

Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.5
Tørstof vægt (%)	60
Tørstof vol. (%)	44
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	7
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

maj 2021