

Facade Care Mur & Sokkelmaling PLUS

Produktbeskrivelse

Mat acryl facade- og sokkelmaling baseret på shielding teknologi, der giver en særlig vejrbestandig og smudsafvisende overflade. Beskytter mod fugtindtrængning, og tillader fugt og vanddamp indefra at sive ud. Overfladen er nem at rengøre og vedligeholde. Den er farvestabil og falmer minimalt over tid. Kan tones i et utal af farver. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen. Tåler højtryksrensning: Maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemp. maks. 30 °C.



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til nye grundede og tidligere malede mineralske overflader udendørs, hvor du ønsker en langtidsholdbar behandling.

Fx på cementpuds og beton, dog ikke kalkede overflader.

Er også velegnet til sokkel.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.

Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask.

Fjern alt løst puds og lign. og reparer huller og revner.

Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder.

Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.

Tips

Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.20
Tørstof vægt (%)	45
Tørstof vol. (%)	34
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2024

Erstatter TDS Version

oktober 2023