

Trægrunder (V)

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende mellemmalning anvendes inden afsluttende behandlingen, for at sikre vedhæftning og et ensartet resultat. Afslut behandlingen med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til tidligere malet træværk indendørs samt korrosionsbeskyttet jern og metal.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.
Slib evt. hårde og glatte overflader matte.
Aftør med fugtig klud efter slibning.
Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.
Slib let mellem behandlingerne.
Afslut behandlingen med dækkende maling i ønsket glans og kulør.
Husk at lufte ud.

Godt at vide

Afprøv evt. produktet på et mindre område.
Hvis malearbejdet afbrydes, opbevares maleværktøj med fordel i lufttæt pose for at undgå udtørring.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller. Undgå indånding af sprøjtetåge og silbestøv. Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.4
Tørstof vægt (%)	55
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand, bruges normalt uforyndet
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

juli 2024

Erstatter TDS Version

oktober 2023