

Egenskaber

Alkydoliebaseret grundmaling, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Anvendes til grundning af udendørs ubehandlet, imprægneret eller laseret træværk før dækkende behandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.
Omrør før brug.
Påfør med pensel eller rulle.
Færdiggør med dækkende maling eller træbeskyttelse inden 14 dage.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.



Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.31
Tørstof vægt (%)	63
Tørstof vol. (%)	44
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

maj 2021

Erstatter TDS Version

januar 2021