

Pro Filt & Vævklæber

Produktbeskrivelse

Færdigblandet, transparent forstærket klæber.

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til opsætning af vægbeklædninger som glasfilt, forbehandlet glasfilt og lette glasvæv og non-woven tapeter i tørre rum.

Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Behandling

Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Blanke flader mat slibes.

Påføring

Påføres med anstryger, rulle eller sprøjte.

Lad klæberen tørre lidt på væggen, inden opsætning af vægbeklædning.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Godt at vide

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Forventet resultat

Ensartet og fastsiddende overflade.

Kan overmales når vægbeklædning og klæber er helt tør.

Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.04
Tørstof vægt (%)	20
Tørstof vol. (%)	16
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

februar 2025

Erstatter TDS Version

oktober 2023