

Pro Filler G

Produktbeskrivelse

Grov let håndspartel til indendørs brug. Særdeles god fyldeevne med lavt svind gør produktet velegnet til spartling af store huller og fuger.

Anvendelse

Anvendes indendørs til plet- og fuldspartling på beton, letbeton, puds, gipsplader og tidligere malede flader i tørre rum.



Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.

Der vaskes efter med rent vand.

Hårde, glatte underlag matslibes.

Spartelmassen påføres og udjævnes.

Når spartelmassen er tør, slibes eventuelle ujævnheder bort og slibestøv fjernes.

Grund med forankringsgrunder inden efterfølgende behandling med fx maling, tapet, væv eller filt.

Husk at lufte ud, når du er færdig.

Påføring

Påfør og udjævn med bredspartel.

Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.

Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.

Forventet resultat

Jævn overflade klar til videre behandling med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket farve og glans.

Tips

Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget spartel der skal anvendes.

Fjern mest mulig spartel fra værktøj inden rengøring.

Spartel og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende spartel korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Kulør (spartel)	Grå
Massefylde (kg/l)	0.95
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	63
Nominel rækkeevne ved 2 mm lagtykkelse (litr./m²)	2
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	20
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m³h efter 28 dage)	12
Vedhæftning på beton (MPa)	0,56
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,3
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

september 2025