

# Pro Wall Paint 7

## Produktbeskrivelse

Mat vægmaling med god dækkeevne. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid.

## Mærkninger



## Anvendelse

Til nye og tidligere malede overflader indendørs.

På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Tidligere malede flader rengøres med grundrengøring.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grundmaling udføres med Wall Primer eller Yunik Pro Wall Paint 7.

Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer og overflader kræver ekstra behandlinger.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## **Påføring**

Pensel, rulle eller sprøjte.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.

Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## **Godt at vide**

Ved behov for reparation, fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.

Pletreparationer udføres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.

Pletreparationer må forventes at være synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.

Større skader repareres med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

## **Forventet resultat**

Mat overflade med synlig glans.

Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

## **Rengøring og vedligehold**

Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

## **Miljøinformation**

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## **Opbevaring**

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## **Beskyttelsesudstyr**

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Glans                                                | Mat;7                             |
| Massefylde (kg/l)                                    | 1.39                              |
| Tørstof vægt (%)                                     | 58                                |
| Tørstof vol. (%)                                     | 42                                |
| Nominel rækkeevne (m²/ltr.)                          | 8                                 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +10°C                        |
| Luftfugtighed                                        | Maks. luftfugtighed 80 % RF.      |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 4                                 |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                                |
| Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998                   | Klasse 2                          |
| Fortynding                                           | Vand, skal normalt ikke fortyndes |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Vand                              |
| Country of Origin                                    | Denmark                           |

## Nuværende TDS Version

oktober 2025

## Erstatter TDS Version

oktober 2025