

Produktbeskrivelse

Mat ekstra fyldig grundmaling, som giver en mættet og ensartet overflade. Sikrer et ensartet, mættet og udfyldt underlag, der er velegnet til færdigbehandling med loft- eller vægmaling i ønsket kvalitet.

Anvendelse

Grundmaling af puds, beton, gipsplader og sandspartlede overflader inden malebehandling med loft- og vægmaling.

Anvendes også til grundmaling af glasfilt, glasvæv og fiberfilt.



Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Vandopløselig misfarvning, nikotin, sod, smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.

Matslib underlaget efter behov.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes med forankringsgrunder.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Påføring

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Mat, dækket overflade.

Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.44
Tørstof vægt (%)	64
Tørstof vol. (%)	49
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand. Ved sprøjtning fortyndes evt. 5-10 %.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

september 2025